



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
152Q

Aard	Watergedragen alkyd grondlak, wit.	
Toepassing	Grondlak in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Goede vloeï. Goede hechting. Goede elasticiteit. Hoge watervastheid. Goede isolerende werking op diverse houtsoorten. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: witte vloeïstof
	Glans	: halfmat
	Densiteit	: ca 1.29 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 52 % in gewicht / ca 42 % in volume
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: Stofdroog : ca 45 min hanteerbaar : na ca 4 uur overspuitbaar : na minimaal : ca 6 uur / tot maximaal : 45 uur / na 48 uur : tussenschuren
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : ca 7 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp aanbevolen laagdikte : 63 mu droog / 150 mu nat.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik

Applicatiemethode	Conventioneel pistool : 3-4 bar / 1.8-2.5 mm / max 10 % verdunnen Airmix/airless : 80-120 bar / 0.013-0.015 inch / max 5 % verdunnen. Borstel/rol.
Ondergrond	Meranti, merbau, vuren, grenen, sapupira, multiplex, MDF, HDF, eiken, iroko, mahonie, lariks, oregon pine, sapeli, sipo, tatajuba, accoya, tricoya. Houtvochtigheid tussen 14-16 %. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 18 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terecht komen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 13 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.