



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
CELLUMET S00 COLOR

Aard	Nitrocellulose acrylaat lak.	
Toepassing	Lak in de hout- en metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	SMR-xxxx : mat, RAL-kleur SSR-xxxx : satijn, RAL-kleur SGR-xxxx : hoogglans, RAL-kleur SMM-xxxx : mat, kleur naar wens SSM-xxxx : satijn, kleur naar wens SGM-xxxx : hoogglans, kleur naar wens	
Eigenschappen	Goede dekkraft. Goede hardheid. Voor interieur (hout, metaal) en exterieur (metaal) toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: mat / satijn / hoogglans
	Densiteit	: ca 1.00 kg/lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: ca 38 % in gewicht (kleurafhankelijk)
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 10 min overspuitbaar : ca 1 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDX-5200
	Reiniging	: VDX-0003
	Rendement	: theoretisch : 10 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker	

Ondergrond	Hout en metaal. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De ondergrond moet voorzien zijn van een daartoe geschikte primer.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.