



Technische fiche **DURAFOND**

Aard	2K epoxy anti-corrosie (zinkfosfaat) hechtingsprimer.	
Toepassing	Anti-roest en hechtingsprimer in de metaalverwerkende industrie.	
Codering	EPX-1100 : wit EPX-7100 : lichtgrijs EPX-7700 : donkergrijs EPX-xxxx : kleur op maat	
Eigenschappen	Anti-corrosie. Uitstekende hechting. Goed vullend vermogen. Goed dekkend. Makkelijk schuurbaar. Goede vloeï voor een glad en strak resultaat. Conform RoHS wetgeving. Bevat ingekapselde zink zodat rechtstreeks contact met de huid wordt vermeden. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische data	Uitzicht	: witte of gekleurde vloeistof
	Glans	: nvt
	Densiteit	: ca 1.30 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 60% in gewicht
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 45 min overspuitbaar : minimaal ca 18 uur / maximaal 48 uur / na 48 uur mits tussenschuren
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: t° omgeving min 10°C max 25°C t° ondergrond min 10°C max 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verduunning	: VDX-6600
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-0002 (33% in gewicht)
	Potlife	: ca 24 uur
	Rendement	: theoretisch : ca 12 m ² /lt praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object
	Laagdikte	:
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Conventioneel pistool : ca 15% verdunnen Airmix : ca 10% verdunnen Airless : ca 5% verdunnen Borstel/rol : gebruiksklaar	

- Vorbereitung van de ondergrond : De meeste ferro en non-ferro metalen (staal, inox, alu, ...)
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen,
vet en andere verontreinigingen.
- Houdbaarheid Minimaal 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en
vorstvrije plaats bewaard.
- Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende
regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.