



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
ECO-xxxx

| | | |
|---------------------|--|---|
| Aard | Solventgedragen bitumen beits. | |
| Toepassing | Beits in de houtverwerkende industrie. | |
| Eigenschappen | Aromaarm. Redelijke lichtechtheid. Ruwt de houtvezel niet op. Afwerkbaar met nitrocellulose, buyraat en alkyde vernissen. | |
| Technische gegevens | Uitzicht | : gekleurde vloeistof |
| | Glans | : nvt |
| | Densiteit | : kleurafhankelijk |
| | Vaste stof gehalte | : kleurafhankelijk |
| | Droogtijd (20°C / 65 % RV) | : ca 2 uur |
| Verwerkingsgegevens | Omgevingscondities | : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV |
| | Verdunning | : VDS-0200 |
| | Reiniging | : VDX-0003 |
| | Rendement | : theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. |
| | Opmerking | : goed oproeren voor en tijdens gebruik |
| Applicatiemethode | Doek, airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol | |
| Ondergrond | Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. | |

| | |
|-----------------------|--|
| Houdbaarheid | Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard. |
| Veiligheidsinformatie | Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen. |

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.