



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Technische fiche **Kalei-effect-verf**

Aard	Watergedragen matte gekorrelde gevelverf met kalei-effect.	
Toepassing	Gevelverf met kalei-effect.	
Productcodering	KMV-1000 : basis wit KMR-xxxx : RAL kleur KMM-xxxx : kleur op maat	
Eigenschappen	Geschikt voor onbehandelde en geschilderde gevels. Voor decoratie en bescherming van wanden en gevels. Schrob- en stoomvast na uitharding. Mineraal structuur effect. Zeer lage wateropname. Voor exterieur toepassing (hoge buitenduurzaamheid).	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: diepmat
	Densiteit	: ca 1.60 kg/lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 60 min overschilderbaar : ca 24 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 5-6 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de laagdikte, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Blokborstel.	

Ondergrond	Diverse minerale ondergronden. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De onbehandelde ondergrond moet voorzien zijn van een geschikte primer (WMP-1000 of WMP-1200).
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

### **VOS-vrij**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.