



## Technische fiche **NAT-1595**

Aard	Nitrocellulose vernis, hoogglans.	
Toepassing	Vernis in de houtverwerkende industrie.	
Codering	NAT-1595 : hoogglans(90)	
Eigenschappen	Snel drogend. Verbeterde weerstand tegen huishoudproducten. Verbeterde krasvastheid. Aromaarm. Voor interieur toepassing.	
Technische data	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Glans – 60° - UNI EN ISO 2813	: hoogglans(90)
	Densiteit – UNI EN ISO 2811	: ca 0.92 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 21.5% in gewicht
	Viscositeit – DIN4/20°	: ca 95"
	Droogtijd – 20°C/65%RV	: stofdroog : ca 6 min hanteerbaar : nvt doorgedroogd : nvt overspuitbaar : minimaal ca 15 min / maximaal onbeperkt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: t° omgeving min 10°C max 25°C t° ondergrond min 10°C max 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: VDP-1000 (of VDX-0008)
	Reiniging	: VDX-0003
	Verharder	: nvt
	Potlife	: nvt
	Rendement	: theoretisch : ca 5 m <sup>2</sup> /lt praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object
	Laagdikte	:
	Tussenschuren	:
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Airmix / airless / conventioneel bekerpistool, borstel / rol.	
Vorbereiding van de ondergrond :	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen, vet en andere verontreinigingen.	

Houdbaarheid      Minimaal 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie      Zie veiligheidsfiche.  
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.