



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **NATUURSTEEN PROTECTOR**

Aard	Solventgedragen 2 componenten acrylaat polyurethaan kleurloze anti-graffiti beschermlaag.												
Toepassing	Anti-graffiti vernis voor toepassing op natuursteen en minerale ondergronden.												
Productcodering	PUN-30xx : spuit kwaliteit PUN-40xx : borstel/rol kwaliteit												
Eigenschappen	<p>Uitstekende hechting op de meest voorkomende minerale ondergronden zoals beton, arduin, Franse steen, graniet, natuurlijke of samengestelde stenen, e.a..</p> <p>Zeer goede weerstand tegen chemische producten, atmosferische verontreiniging en atmosferische invloeden, zoals zure regen, zoutnevel, dooizouten en erosie.</p> <p>Bestand tegen reiniging met oplosmiddelen, agressieve detergents, water onder hoge druk en stoom.</p> <p>Bestand tegen vervuiling, urine, roet, mosvorming, e.a..</p> <p>Schimmelwerend.</p> <p>Bestand tegen UV stralen, niet-vergelend met behoud van glans, niet-verpoederend.</p> <p>Hoge slijtvastheid, bestand tegen krassen, schokken en normaal gebruik.</p> <p>Bestand tegen graffiti (o.a. : verf, viltstift, affiche lijm, ...).</p> <p>Bestand tegen verzeping.</p> <p>Goede verhouding tussen hardheid en flexibiliteit.</p> <p>RoHS conform.</p> <p>Bestand tegen carbonatering, diffusie CO² en SO².</p>												
Technische gegevens	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">Uitzicht</td> <td style="padding-right: 20px;">:</td> <td>transparante vloeistof</td> </tr> <tr> <td>Glans</td> <td>:</td> <td>mat / satijn / hoogglans</td> </tr> <tr> <td>Densiteit</td> <td>:</td> <td>ca 1.05 kg/lt</td> </tr> <tr> <td>Vaste stof gehalte</td> <td>:</td> <td>ca 40% in gewicht</td> </tr> </table>	Uitzicht	:	transparante vloeistof	Glans	:	mat / satijn / hoogglans	Densiteit	:	ca 1.05 kg/lt	Vaste stof gehalte	:	ca 40% in gewicht
Uitzicht	:	transparante vloeistof											
Glans	:	mat / satijn / hoogglans											
Densiteit	:	ca 1.05 kg/lt											
Vaste stof gehalte	:	ca 40% in gewicht											

	Droogtijd	: stofdroog : ca 90 min (20°C / 65 % RV)	: overspuitbaar : ca 5 uur (optimale chemische resistentie na ca 10 dagen)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: omgevingstemperatuur minimum 5°C temperatuur van de ondergrond minimaal 10°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV	
	Verdunning	: VDP-0033	
	Reiniging	: VDX-2002	
	Verharder	: VHX-1303 (33%)	
	Potlife	: ca 7 uur bij 20°C	
	Rendement	: theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object.	
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik	
Applicatiemethode	Meng de 2 componenten en laat deze ongeveer 5 minuten ontluchten voor het gebruik. Borstel of rol : 10 % verdunnen. Bekerpistool en airmix: 25% verdunnen. Airless : ongeveer 15% verdunnen.		

Vorbereiding van de ondergrond : Minerale ondergronden, niet-behandeld : de 1^e laag 5% meer verdunnen dan eindlaag.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen, vet en andere verontreinigingen.

Opmerking : Steeds 2 lagen aanbrengen om een voldoende weerstand te verkrijgen.

Houdbaarheid Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Conform RoHS 2002 EC. Dit product bevat geen van volgende stoffen : lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, poly-bromide-bifenyls of poly-bromide-binenyls-ethers.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.