



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**PAH-4xxx**

---

Aard	Nitrocellulose patina.
Toepassing	Patina in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Langzamere droging. Afnembaar. Goede dekkraft. Afwerkbaar met alkyde, nitrocellulose en butyraat vernissen. Geschikt om antieke look te creëren.
Technische gegevens	Uitzicht : gekleurde vloeistof Densiteit : kleurafhankelijk Vaste stof gehalte : kleurafhankelijk Droogtijd : afwerkbaar : ca 16 uur (20°C / 65% RV)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV Verdunning : GRX-0008 Reiniging : VDX-0003 Rendement : theoretisch : 12-14 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp Opmerking : goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Bovenbeker, borstel, doek
Ondergrond	Alle houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.

Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.