



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
POLYACRYL AQUA GROND

Aard	Watergedragen 2K polyurethaan vulgrond.	
Toepassing	Vulgrond in de houtverwerkende industrie.	
Productcodering	PAG-1400 : wit PAG-7100 : grijs	
Eigenschappen	Snelle droging. Zeer hoog vullend vermogen. Extra goed schuurbaar. Isolerende werking. Omwille van zijn hoge viscositeit geschikt voor hangende en/of moeilijke voorwerpen. Afwerking mogelijk met water- en solventgedragen lakken. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: witte vloeistof
	Densiteit	: ca 1.40 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 60 % in gewicht
	Droogtijd	: stofdroog : ca 40 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : ca 4 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: omgevingstemperatuur minimaal 10°C temperatuur van de ondergrond minimaal 10°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: VDX-9000
	Verharder	: VHX-0300 12.5% - 8/1 (in volume)
	Potlife	: ca 2 uur bij 20°C
	Rendement	: theoretisch : 8 m ²

	praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Borstel/rol : gebruiksklaar. Bekerpistool : 10% verdunnen met water. Airmix/airless : gebruiksklaar.
Ondergrond	De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. Bij toepassing op 'vette' tropische houtsoorten, steeds een test uitvoeren.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g) : 30 g/l (2010). Dit product bevat 60 g/l VOS.

Enkel voor professioneel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.