



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Technische fiche **POLYACRYL COLOR**

Aard	2K polyurethaan acrylaat lak.	
Toepassing	Lak in de hout- en metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	PMR-xxxx : mat, RAL kleur PSR-xxxx : satijn, RAL kleur PHR-xxxx : hoogglans, RAL kleur PMM-xxxx : mat, kleur op staal PSM-xxxx : satijn, kleur op staal PHM-xxxx : hoogglans, kleur op staal	
Eigenschappen	Goede dekkraft. Zeer goede vloeï. Zeer goede chemische weerstand. Hoge ringvastheid, slijtvastheid. Hittebestendig : Bestand (met pieken) tot 180°C. Conform RoHS wetgeving. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht Glans Densiteit Vaste stof gehalte Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: gekleurde vloeïstof : mat / satijn / glans : kleurafhankelijk : kleurafhankelijk : stofdroog : ca 30 min overspuitbaar zonder schuren : min ca 4 uur / max ca 72 uur overspuitbaar met schuren : min ca 4 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities Verdunning Reiniging Verharder Potlife	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV : VDP-0033 : VDX-2002 : VHX-0003 : ca 6 uur

	Rendement	: theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix : 25% verdunnen. Airless : 25% verdunnen. Bovenbeker : 25% verdunnen.	
Ondergrond	Hout : De ondergrond moet van een geschikte primer zijn voorzien. Metaal : Kan zowel op de juiste primer verwerkt worden alsook als <b>DTM</b> systeem (direct-to-metal) en dit op alle metaalsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.	
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.	
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk wetgeving. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.	

### **Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.