



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
POLYACRYL COLOR FAST

Aard	2K polyurethaan acrylaat lak.	
Toepassing	Lak in de hout- en metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	BMR-xxxx : mat, RAL kleur BSR-xxxx : satijn, RAL kleur BGR-xxxx : hoogglans, RAL kleur BMM-xxxx : mat, kleur op staal BSM-xxxx : satijn, kleur op staal BGM-xxxx : hoogglans, kleur op staal	
Eigenschappen	Goede dekkraft. Zeer goede vloeï. Zeer goede chemische weerstand. Hoge ringvastheid, slijtvastheid. RoSH conform. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht Glans Densiteit Vaste stof gehalte Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: gekleurde vloeïstof : mat / satijn / glans : kleurafhankelijk : kleurafhankelijk : stofdroog : ca 10 min overspuitbaar : minimaal ca 3 uur / maximaal ca 72 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities Verdunning Reiniging Verharder Potlife	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV : VDP-0033 Bovenbeker : 25% : VDX-2002 : VHX-0003 (20%) : ca 6 uur

Rendement	: theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker
Ondergrond	<u>Hout</u> : De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De ondergrond moet van een geschikte primer zijn voorzien. <u>Metaal</u> : Kan zowel op de gepaste primer verwerkt worden als ook in een Direct To Metal systeem en dit op alle metaalsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.