



Technische fiche **PUG-x300**

Aard	2K PU vulgrond.	
Toepassing	Vulgrond in de houtverwerkende industrie.	
Codering	PUG-1300 : WIT PUG-7300 : ZWART PUG-xxxx : KLEUR	
Eigenschappen	Hoog vullend vermogen. Goede vloeï voor een glad en strak resultaat. Snelle droging en doorharding. Snel en makkelijk schuurbaar. Bezinkt niet. Uitstekende hechting. Voor interieur toepassing.	
Technische data	Uitzicht	: witte of gekleurde vloeistof
	Glans - 60° - UNI EN ISO 2813	: nvt
	Densiteit - UNI EN ISO 2811	: ca 1.12 kg/lt (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: ca 45% in gewicht (kleurafhankelijk)
	Viscositeit - DIN4/20°	: ca 50"
	Slijtvastheid – ASTM D 4060	: nvt
	Gemiddelde hardheid – ISO 2815	: nvt
	Constante vochtigheid – ISO 6270-2	: nvt
	Droogtijd - 20°C/65%RV (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 20 min hanteerbaar : overspuitbaar : minimaal ca 2 uur / maximaal onbeperkt
	Ovendroging	:
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: t° omgeving min 10°C max 25°C t° ondergrond min 10°C max 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: VDP-1000
	Reiniging	: VDX-2002
	Verharder	: VHX-0010 (10% in volume)
	Potlife - 20°C/65%RV	: maximaal 14 uur (eens gemengd met verharder kan dit mengsel maximaal gedurende 14 uur veilig verwerkt worden)
	Rendement	: theoretisch : ca 8 m ² /lt praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object

Laagdikte :
Tussenschuren :
Opmerking : goed oproeren voor en tijdens gebruik

Applicatiemethode Airmix, airless, conventioneel bekerpistool.

Vorbereiding van de ondergrond : MDF.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof,
vet en andere verontreinigingen.

Houdbaarheid Minimaal 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard. Houdbaarheid verharder : Minimaal 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.