



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tél : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 TVA : BE0450874212
 RPR Anvers
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Fiche technique
PUS-0100

Description	Bouche-pôres 2C polyuréthane, transparente.	
Domaine d'application	Bouche-pôres pour l'industrie du bois.	
Propriété	Ponçage rapide et facile. Jaunissant. Longue vie en pot. Pour utilisation intérieure.	
Caractéristiques techniques	Aspect	: liquide laiteux
	Densité	: ca 0.92 kg/l
	Extrait sec	: ca 26% en poids
	Temps de séchage (20°C / 65 % HR)	: hors poussière : ca 5 min recouvrable : ca 20 minutes (pour une bonne isolation, nous recommandons une nuit)
Méthode de travail	Condition d'application	: température entre 15 et 25°C humidité relative entre 40 et 70 % RV
	Dilution	: VDP-1000
	Nettoyage	: VDX-2002
	Durcisseur	: VHX-0005 (10%)
	Potlife	: ca 30 heures
	Rendement	: théorique : 8 m ² pratique : selon la façon de d'application et le support
	Remarque	: bien mélanger avant usage
Mode d'application	Airmix/airless/pistolet pneumatique	

Support	Différents espèces de bois. Le support doit être propre et sec, et éliminer de tout élément susceptible de nuire l'adhérence.
Conservation	Minimum 12 mois, dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, garder frais et sec.
Information de sécurité	Consulter la fiche de sécurité. Le stockage, utilisation et évacuations des produits doivent se faire selon la loi local. Les produits peuvent pas être verser dans les gouttières.

Nos informations produit et recommandations techniques servent uniquement d'assistance aux travailleurs professionnels et sont destinées à les aider. Lors de la mise en œuvre de nos produits, nous conseillons de commencer par un essai.