



Technische fiche **ROADMARKER**

Aard	Solventgedragen acrylaat lak.	
Toepassing	Aflijnen of indelen van wegen, parkings, magazijnen, etc.	
Codering	RMP-1090 : glans(90), WIT RMP-2090 : glans(90), WIT – thixotroop RMP-xxxx : glans(90), KLEUR	
Eigenschappen	Goede dekkracht. Goede slijtvastheid. Snelle ingebruikname. Goede hechting op minerale ondergronden zoals beton, asfalt, steen, ... Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische data	Uitzicht	: witte of gekleurde vloeistof
	Glans - 60° - UNI EN ISO 2813	: glans(90)
	Densiteit - UNI EN ISO 2811	: RMP-1090 = ca 0.95 kg/lt / RMP-2090 = ca 0.97 kg/lt / kleurafhankelijk
	Vaste stof gehalte	: RMP-1090 = ca 42% / RMP-2090 = ca 42% / Kleurafhankelijk (in gewicht)
	Viscositeit - DIN4/20°	: RMP-1090 = ca 41" / RMP-2090 = ca 78" / kleurafhankelijk
	Droogtijd - 20°C/65%RV	: stofdroog : ca 20 min overrijdbaar : ca 4u (optimale resistentie na ca 10 dagen)
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: t° omgeving min 10°C / max 25°C t° ondergrond min 10°C / max 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: GRX-0008
	Reiniging	: GRX-0008
	Verharder	: nvt
	Potlife	: nvt
	Rendement	: theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Laagdikte	: nvt
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol	

- Vorbereitung van de ondergrond : Minerale ondergronden zoals beton, asfalt, steen, ...
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen, vet en andere verontreinigingen.
Gepolijst beton bevat producten die later voor hechtingsproblemen kunnen zorgen, wij adviseren daarom steeds op voorhand grondig en meermaals te ontvetten en grof te schuren.
- Houdbaarheid Minimaal 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
- Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terecht komen.

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.