



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**SRC-xxxx**

---

Aard	Alkyde lak.
Toepassing	Lak in de hout- en metaalverwerkende industrie.
Eigenschappen	Goede hechting en buitenduurzaamheid. Geschikt voor interieur en exterieur toepassing.
Technische gegevens	Uitzicht : gekleurde vloeistof Glans : mat / satijn / glans Densiteit : kleurafhankelijk Vaste stof gehalte : kleurafhankelijk Droogtijd : stofdroog : ca 45 min (20°C / 65 % RV) hard : ca 1 week Afwerkbaar : na minimaal : 16 uur na maximaal : onbeperkt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : VDX-0190 Reiniging : VDX-0191 Rendement : theoretisch : 12 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond Opmerking : goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	borstel/rol, airmix/airless/bovenbeker
Ondergrond	Hout, metaal. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De ondergrond moet voorzien zijn van een geschikte grondlaag.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie      Zie veiligheidsfiche  
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk  
geldende regels. Het product mag niet in de riolering  
terecht komen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 300 g/lt (2010). Dit product bevat maximaal 300 g/lt VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.