



Duffelsesteenweg 156  
B-2550 KONTICH  
Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
BTW : BE0450874212  
RPR Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**SYN-18xx**

---

Aard	Alkyde vernis.
Toepassing	Vernis in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Zeer goede slijtvastheid. Uitstekende weerstand tegen huishoudelijke producten. Voor interieur toepassing.
Technische gegevens	Uitzicht : transparante vloeistof Glans : mat / satijn / glans Densiteit : ca 0.90 kg/lt Vaste stof gehalte : ca 55% in gewicht Droogtijd : stofdroog : ca 1 uur (20°C / 65 % RV) afwerkbaar : ca 16 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : VDX-0190 Reiniging : VDX-0191 Rendement : theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond. Opmerking : goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie      Zie veiligheidsfiche.  
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk  
geldende regels. Het product mag niet in de riolering  
terecht komen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.