



Technische fiche **ULTRAMAT INVISIBLE**

Aard	Watergedragen 2K PU acrylaat vernis.	
Toepassing	Vernis voor een ultramatte en onbehandelde uitstraling.	
Codering	WVT-1105N : mat(01)	
Eigenschappen	Extra mat. Goede weerstand tegenover chemische producten. Bestand tegen reiniging met detergents en shampoo. Goede weerstand ten opzichte van water. Zorgt voor een minimale verkleuring van de ondergrond. Zeer goede vloei. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Hoge ringvastheid, slijtvastheid en stootvastheid. Goede hechting. Reukarm. Bestand tegen UV stralen, niet-vergelend met behoud van glans, niet-verpoederend. Goede verhouding tussen hardheid en flexibiliteit. Sneldrogend. Vlampunt verharder >100°C. Niet onderhevig aan de ADR wetgeving. Conform RoHS wetgeving. Voor interieur toepassing.	
Technische data	Uitzicht	: witte vloeistof
	Glans - 60° - UNI EN ISO 2813	: mat(01)
	Densiteit - UNI EN ISO 2811	: ca 0.97 kg/lit
	Vaste stof gehalte	: ca 37.6% (in gewicht)(A component) ca 83.3% (in gewicht)(B component) Incl. verharder ca 41.6% (mengsel A + B)
	Viscositeit - DIN4/20°	: ca 15"
	Droogtijd - 20°C/65%RV	: stofdroog : ca 60 min (40mu droog) overspuitbaar : minimaal 4 uur / maximaal onbeperkt mits tussenschuring (optimale resistentie na ca 10 dagen)
	Ovendroging	: Flash-off time : 10-30 min Geadviseerd : 20 min à 60°C Maximaal : 30 min à 80°C Opm : stukken laten afkoelen alvorens te manipuleren.
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: t° omgeving min 10°C max 25°C t° ondergrond min 10°C max 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV

Verdunning	: water
Reiniging	: water / VDX-9000
Verharder	: VHX-0300N (10% in volume)
Potlife – 20°C/65%RV	: maximaal 2 uur (eens gemengd met verharder kan dit mengsel maximaal gedurende 2u veilig verwerkt worden)
Rendement	: theoretisch : ca 8 m ² /lt (per laag) praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object
Laagdikte	: ca 100 mu nat per laag – minimaal 2 lagen
Tussenschuren	:
Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik / na menging ca 5 min laten ontluchten

Applicatiemethode Meng de 2 componenten en laat deze ongeveer 5 minuten ontluchten voor het gebruik.
Borstel/rol : gebruiksklaar
Conventioneel pistool : gebruiksklaar
Airmix : gebruiksklaar
Airless : gebruiksklaar

Vorbereiding van de ondergrond : Diverse houtsoorten en minerale ondergronden.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen, vet en andere verontreinigingen.
Bij toepassing op donkere ondergronden en 'vette' tropische houtsoorten, steeds een test uitvoeren.

Houdbaarheid Minimaal 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j) : 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 31 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.