



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **ULTRAMAT INVISIBLE**

| | | |
|---------------------|--|---|
| Aard | Watergedragen 2 componenten polyurethaan acrylaat vernis. | |
| Toepassing | Vernis voor een ultramatte en onbehandelde uitstraling. | |
| Codering | WVT-1105 | |
| Eigenschappen | Extra mat. Zorgt voor een minimale verkleuring van de ondergrond. Zeer goede vloei. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Goede chemische weerstand. Hoge ringvastheid, slijtvastheid en stootvastheid. Goede hechting. Reukarm. Sneldrogend. Elastisch. Voor interieur toepassing. | |
| Technische gegevens | Uitzicht | : witte vloeistof |
| | Glans | : mat (< 5°) |
| | Densiteit | : ca 1.05 kg/lt |
| | Vaste stof gehalte | : ca 41 % in gewicht |
| | Viscositeit | : ca 20" |
| | Droogtijd | : stofdroog : ca 40 min |
| | (20°C / 65 % RV) | tweede laag na : ca 4 uur |
| | (optimale resistentie na ca. 10 dagen) | |
| Verwerkingsgegevens | Omgevingscondities | : omgevingstemperatuur min 10°C t° van de ondergrond min 10°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV |
| | Verdunning | : water |
| | Reiniging | : water |
| | Verharder | : VHX-0300 (10% in volume) |
| | Potlife | : ca 2 uur bij 20°C |

| | |
|--------------|--|
| Rendement | : theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de porositeit van de ondergrond en de vorm van het object. |
| Laagdikte | : ca 80gr/m ² |
| Aantal lagen | : minimaal 2 lagen |
| Opmerking | : goed oproeren voor en tijdens gebruik |

Applicatiemethode Meng de 2 componenten en laat deze ongeveer 5 minuten ontluichten voor het gebruik.
 Borstel of rol : gebruiksklaar.
 Bekerpistool : gebruiksklaar.
 Airmix/airless : gebruiksklaar.

Vorbereiding van de ondergrond : Diverse houtsoorten en minerale ondergronden.
 De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van stof, siliconen, vet en andere verontreinigingen.
 Bij toepassing op 'vette' tropische houtsoorten, steeds een test uitvoeren. Bij toepassing op donkere ondergronden, steeds een test uitvoeren.

Houdbaarheid Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.

Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche.
 Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/j) : 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 31 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.