



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Technische fiche **UNIPRIM 99**

Aard	Transparante hechtingsprimer of eindlaag.	
Toepassing	Hechtingsprimer of eindlaag in de metaalverwerkende industrie.	
Productcodering	UNP-9915 : mat UNP-9940 : satijn UNP-9990 : hoogglans	
Eigenschappen	Fosfaterend (anti-roest). Universeel (ferro en non-ferro metalen). Afwerkbaar met alkyde en POLYACRYL lakken/vernissen. Niet-vergelend. Geforceerde droging mogelijk (tot 120°C). Conform RoHs wetgeving. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Glans	: mat / satijn / hoogglans
	Densiteit	: ca 0.90 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 17 % in gewicht
	Droogtijd	: stofdroog : ca 30 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : ca 3 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 10 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 80 % RV
	Verdunning	: VDX-5200
	Reiniging	: VDX-0003
	Rendement	: theoretisch : 10 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik <u>aan te brengen in 1 laag</u>

Applicatiemethode	Airmix/airless/bekerpistool
Ondergrond	Ferro en non-ferro metalen. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele en droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**Enkel voor industrieel gebruik.**

**Conform ROHS 2002 EC. Dit product bevat geen van volgende stoffen : lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, poly-bromide-bifenylyls of poly-bromide-binenylyls-ethers.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.