



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
WKX-xxxx

Aard	Watergedragen transparante beits.	
Toepassing	Beits in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Hoge lichtechtheid. Afwerkbaar met watergedragen en solventgedragen vernissen (opgelet : afwerking met watergedragen vernis enkel dmv spuittoepassing).	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Densiteit	: ca 1 kg/ltr (kleurafhankelijk)
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: ca 4 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor en tijdens gebruik
Applicatiemethode	Conventioneel pistool, airmix/airless, borstel/rol, doek (wit katoen)	
Werkwijze	WKX-xxxx overtollig aanbrengen en na 1 à 2 minuten het overtollige product wegnemen (egaliseren).	
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.	

Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 40 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.