



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche Acrylaat muurprimer

Aard	Watergedragen acrylaat muurprimer.	
Toepassing	Muurprimer voor binnen- en buitentoepassing.	
Productcodering	WML-9999 : transparant WMP-1000 : wit WMP-1200 : wit, thixotroop	
Eigenschappen	Compenseert de verschillen in aanzuiging van de ondergrond. Voor een mooi, egaal eindresultaat. Geeft een beduidend lager verbruik aan het eindproduct. Geschikt voor vochtige ruimten. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante of witte vloeistof
	Densiteit	: ca 1.00 kg/lt WML-9999 ca 1.40 kg/lt WMP-1000
	Vaste stof gehalte (in gewicht)	: ca 50.50 % WML-9999 ca 57.75 % WMP-1000
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 15 min overschilderbaar : ca 2 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 6-8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airless, borstel/rol	

Ondergrond	Diverse minerale ondergronden (bezetting, gipsplaten, cementering). De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

VOS-vrij

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.