



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

Technische fiche  
**WPA-xxxx**

Aard	Watergedragen patina.	
Toepassing	Patina in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Reukloos. Zeer makkelijke verwerking. Geschikt om zowel tussen watergedragen als solventgedragen producten te verwerken. Geschikt om zowel antieke (vuile) als moderne (strakke) look te creëren.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Densiteit	: kleurafhankelijk
	Vaste stof gehalte	: kleurafhankelijk
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: afwerkbaar : ca 1 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 10-20 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol, doek	
Werkwijze	Na het aanbrengen van een filmvormende laag (vernis of lak) om het hout af te sluiten, WPA-xxxx rijkelijk aanbrengen/inwrijven. Na minimaal 1 uur het overtollige product wegnemen dmv schuurlapje en ontstoffen. Een laag vernis aanbrengen om de patina te fixeren.	

Ondergrond	Alle houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen en <u>voorzien zijn van een filmvormende laag</u>
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 77 g/l VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.