



Duffelsesteenweg 156  
 B-2550 KONTICH  
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96  
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97  
 BTW : BE0450874212  
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen  
[www.eco-colors.com](http://www.eco-colors.com)  
[info@ecocolors.be](mailto:info@ecocolors.be)

## Technische fiche **WVX-2xxx**

Aard	Watergedragen acrylaat vernis.	
Toepassing	Vernis in de houtverwerkende industrie.	
Codering	WVX-20xx : transparant WVX-21xx : naturel	
Eigenschappen	Snelle droging. Hoge slijtvastheid. Niet vergelend. Hoge chemische resistentie. Goede verhouding tussen hardheid en flexibiliteit. Voor interieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: melkachtige vloeistof
	Ph	: 8.0-8.5
	Glans	: mat / satijn / glans
	Densiteit	: ca 1.04 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 38% in gewicht
	Droogtijd	: stofdroog : ca 20 min
	(20°C / 65 % RV)	overspuitbaar : ca 4 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 8 m <sup>2</sup> praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik, verniste voorwerpen gedurende 10 tot 20 dagen niet afdekken.

Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, borstel/rol
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

**EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 110 g/l VOS.**

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.